



Anwendungstabelle KRÖNING Jowat-Toptherm® & Jowatherm® GROW



Leistungsstarke Verpackungsschmelzklebstoffe
Vorschlagsliste zur Produktauswahl
Geprüft und freigegeben durch KRÖNING

Auswahl geprüfter Jowat Klebstoffe

	PREMIUM ALLROUNDER	BIOBASIERT & SAUBER	ENERGIE-EFFIZIENT	EFFIZIENTER ALLROUNDER	MEISTERT HARTE BEDINGUNGEN
	Jowat-Toptherm®	Jowatherm® GROW	Jowat-Toptherm®	Jowat-Toptherm®	Jowat-Toptherm®
	256.10	853.20	851.99	851.10	851.15
Viskosität [mPas]	~ 1.100 bei 160 °C	~ 1.300 bei 140 °C	~ 1.1200 bei 110 °C	~ 1.100 bei 160 °C	~ 1.650 bei 160 °C
Verarbeitungstemperatur [°C]	140 - 180	120 - 150	99 - 150	140 - 180	140 - 180
Offene Zeit [s]	~ 10	~ 4	~ 7	~ 10	~ 10
Hohe Rückstellkräfte und kurze Presszeit	●●○	●●○	●●○	●●○	●●●
Saubere Verarbeitung	●●●	●●●	●●●	●●●	●●○
Anspruchsvolle Oberflächen	●●●	●○○	●●○	●●●	●●○
Wärmebeständigkeit	●●○	●●○	●●○	●●○	●●●
Kältebeständigkeit	●●●	●○○	●●○	●●●	●●○
Umweltbenefits	●●●	●●●	●●●	●●○	●●○
Lebensmittelsicherheit	EU 10/2011 FDA 175.105 Frei von MOAH*	EU 10/2011 FDA 175.105	EU 10/2011 FDA 175.105 Frei von MOAH*	EU 10/2011 FDA 175.105	EU 10/2011 FDA 175.105

* Unterhalb der typischen Nachweisgrenze

Stand: 04/2021

Die Angaben in dieser Broschüre beruhen auf von uns selbst durchgeführten Laborprüfungen sowie Erfahrungswerten aus der Praxis und stellen keine Eigenschaftszusicherungen dar. Aufgrund der Vielzahl von Anwendungen, verwendeten Werkstoffen und Verarbeitungsweisen, auf die wir keinen Einfluss haben, kann aus diesen Angaben sowie aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos zur Verfügung gestellten technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Vor der Verarbeitung bitte Einzeldatenblatt anfordern und beachten! Die Durchführung von eigenen Versuchen unter Alltagsbedingungen, Eignungsversuche unter Produktionsbedingungen und entsprechende Gebrauchstauglichkeitsprüfungen sind zwingend erforderlich. Die Spezifikationen sowie weitere Informationen sind den aktuellen Technischen Datenblättern zu entnehmen. Regionale Einschränkungen bei der Produktauswahl möglich. Bitte sprechen Sie uns an.